

Holzschutz-Imprägnierung 9003

Technisches Merkblatt

Februar 2014

Seite 1/2



- » für den Außenbereich
- » gegen Bläue und Fäulnis
- » vermindert Quellen und Schwinden des Holzes

Eigenschaften:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist ein lösemittelhaltiger, hochqualitativer, vorbeugender Holzschutz für außen oberhalb des Erdbodens (Gebrauchsklasse 2 oder 3) gegen Bläue und Fäulnis. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist ein gebrauchsfertiger, vorbeugender Holzschutz (PT 8). SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 dringt besonders tief in die Holzoberfläche ein. Sie ist stark wasserabweisend und vermindert Quellen und Schwinden des Holzes.

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 entspricht den EU-RO-Norm Standardspezifikationen:

EN 113 vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis)

EN 152 vorbeugend wirksam gegen holzverfärbende Pilze (Bläue)

Farbtöne:

9003 farblos

Anwendungsbereiche:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 dient zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt (z.B. Fenster, Rolläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen) zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68 800, Teil 3.

Anwendungsbeschränkungen:

Nicht anzuwenden bei Holz das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Das Mittel ist giftig für Fische und andere Wasserlebewesen. Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.

Vorbereitung:

Das zu behandelnde Holz muss sauber und trocken sein (max. 18% Holzfeuchte) und frei von Anstrichen. Eventuelle Anstriche komplett Abschleifen. Nur frostfreies Holz behandeln (in gefrorenes Holz kann keine Imprägnierung eindringen). Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Verarbeitung:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist gebrauchsfertig. Gut umrühren – nicht verdünnen.

Beste Verarbeitungstemperatur:

zwischen 8°C und 35°C.

Einbringmenge:

150 – 190 ml/m², zur Erfüllung der EN 113 und EN 152.

Ergiebigkeit:

1 Liter ca. 5-6m²

Trockenzeit:

ca. 18 Stunden. Für gute Belüftung sorgen.

Behälter nach Gebrauch gut verschließen.

Erster Auftrag

Industriell:

Automatische Sprühanlage, Tauchen (automatisch oder manuell)

Handwerk:

Tauchen, Streichen, Rollen und Spritzen (im Freien),

Endverbraucher:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher, mit der SAICOS Aqua-Rolle oder im Spritzverfahren. Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das trockene und frostfreie Holz aufbringen.

Zweiter Auftrag

Der erste Auftrag muss vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein.

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist kein Endanstrich.

Innerhalb von drei Monaten ist ein Endanstrich erforderlich.

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 kann mit allen lösemittelbasierenden SAICOS Holzanstrichen überstrichen werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

mit Pinselreiniger

Lagerfähigkeit:

im verschlossenen Original Gebinde mindestens 5 Jahre

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,78-0,84 g/cm³

Viskosität: 18-23 Sek., 3mm Becher nach DIN 53211

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos.

Flammpunkt über 63°C nach DIN 53213

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Holzschutz-Imprägnierung 9003

Technisches Merkblatt

Februar 2014

Seite 2/2



Bei Verschlucken:

Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Kindern fernhalten. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Für gute Belüftung sorgen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Im Originalgebinde gut verschlossen an einem sicheren Ort lagern. Nicht bei offener Flamme arbeiten. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich ist normal entflammbar entspr. EURO-Norm DIN EN 13501-1-Euroklasse D. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort zu verwenden, Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen

EU-Grenzwert der Holzschutz-Imprägnierung (Kat. A/h): 750 g/l (2010)
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 enthält max. 750 g/l VOC
GISCODE: HSM-LV20 Kennzeichnung: WGK2 nach deutscher Norm

Enthält:

3-Iod-2-propinylbutylcarbammat, Propiconacol.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

baua: DE-2012-MA-08-00109 · BAG: SZID 336511

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihr Eignung für den beabsichtigte Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige ihre Gültigkeit