

ter Hürne Laminatboden
Produktdatenblatt und technische Informationen



Sortimentslinien: Breeze Line, Vitality Line, Charm Line, Courage Line, City Line, Step One, Step Two, Step Three

Spezifische Produkteigenschaften je nach Format

Format in mm (L x B x S)	1285 x 192 x 7	1285 x 192 x 8	1285 x 242 x 8	1285 x 327 x 8	2000 x 192 x 10	2400 x 242 x 10
Klassifizierung	AC 3 / 23 / 31	AC 4 / 23 / 32	AC 4 / 23 / 32	AC 4 / 23 / 32	AC 4 / 23 / 32	AC 4 / 23 / 32
Fuge	ohne Fuge / längsseitige-Fuge	ohne Fuge / längsseitige Fuge / umlaufende Fuge	ohne Fuge / längsseitige Fuge / umlaufende Fuge	längsseitige Fuge / U-Fuge umlaufend und mittig	umlaufende Fuge	umlaufende Fuge
Profilierung	ClickTec	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy
Trägerplatte	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt
VP-Einheit	10 Stück je Karton (ca. 2,467 m²) 40 Karton je Palette (ca. 98,68 m²)	9 Stück je Karton (ca. 2,220 m²) 40 Karton je Palette (ca. 88,80 m²)	8 Stück je Karton (ca. 2,488 m²) 30 Karton je Palette (ca. 74,64 m²)	6 Stück je Karton (ca. 2,521 m²) 45 Karton je Palette (ca. 113,45 m²)	5 Stück je Karton (ca. 1,920 m²) 40 Karton je Palette (ca. 76,80 m²)	4 Stück je Karton (ca. 2,320 m²) 42 Karton je Palette (ca. 97,44 m²)
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen
Abriebbeanspruchung nach DIN EN 13329	≥ 2.000 Umdrehungen	≥ 4.000 Umdrehungen	≥ 4.000 Umdrehungen	≥ 4.000 Umdrehungen	≥ 4.000 Umdrehungen	≥ 4.000 Umdrehungen
Stoßbeanspruchung nach DIN EN 13329	IC 1	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2
Oberflächenstrukturen	fein-strukturiert, gebürstet, geport, glatt, linear-gebürstet, linear-geport, rau-strukturiert, synchron-fein-gebürstet, synchron-fein-gebürstet-gehobelt, synchron-gebürstet					
Glanzgrade	extramatt, matt, seidenmatt					

Allgemeine Produkteigenschaften		Produktkennzeichnung	Allgemeine Qualitätsanforderungen gem. Produktnorm EN 13329	
Produktüberwachung	eph Dresden / eco-Umweltinstitut Köln	 ID 0309 - 11806 - 003	Dicke des Elementes, t	$\Delta t_{\text{mittel}} \leq 0,50 \text{ mm}$, bezogen auf Nennwert $t_{\text{max}} - t_{\text{min}} \leq 0,50 \text{ mm}$
Dekorversatz	± 2 mm		Länge der Deckschicht, l	$l \leq 1.500 \text{ mm}$; $\Delta l \leq \pm 0,5 \text{ mm}$
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN EN 13329	Gruppe 1 + 2 = Grad 5 / Gruppe 3 = Grad 4	 DOP: THL0113	Breite der Deckschicht, w	$\Delta w_{\text{mittel}} \leq 0,10 \text{ mm}$, bezogen auf Nennwert $w_{\text{max}} - w_{\text{min}} \leq 0,20$
Wärmedurchlasswiderstand nach EN 12524	0,089 m² x K / W		Rechtwinkligkeit des Elementes, q	$q_{\text{max}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	C(fl) s1 schwer entflammbar	 Erweichungspunkt der Bodenbelag nach DIN EN 13329	Kantengeradheit der Deckschicht, s	$s_{\text{max}} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W) wie in EN 425 definiert		Ebenheit des Elementes, f	maximale Einzelwerte: $f_{w, \text{konkav}} \leq 0,15\%$ $f_{w, \text{konvex}} \leq 0,20\%$ $f_{l, \text{konkav}} \leq 0,50\%$ $f_{l, \text{konvex}} \leq 1,00\%$
Lichtechtheit nach DIN EN 13329	Wollblauskala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4	 	Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen, o	$o_{\text{mittel}} \leq 0,15 \text{ mm}$ $o_{\text{max}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Gleitwiderstand nach EN 13893	es werden die Anforderungen der Klasse DS gemäß DIN EN 14041 ($m_y \geq 0,3$) erfüllt.		Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen, h	$h_{\text{mittel}} \leq 0,10 \text{ mm}$ $h_{\text{max}} \leq 0,15 \text{ mm}$
Verlegeart	schwimmend			
Warmwasser - Fußbodenheizung	geeignet			